2K Supra A.T.

Матовий

ЛАКОВЕ ПОКРИТТЯ



Найміцніший лак на водній основі серед представлених на ринку

Двокомпонентний поліуретановий паркетний лак на водній основі, посилений керамічними частинками. Для екстремально високих навантажень. Надзвичайно висока стійкість до подряпин і міцність лаку забезпечують тривалий захист дерев'яних покриттів. Крім того, покриття можна піддавати навантаженню одразу після затвердіння лаку вже через 12 годин. Еластичний, має найвищу стійкість до впливу хімікатів та стирання.

- Повне навантаження можливе вже через 12 годин
- Встановлює нові стандарти якості
- Задовольняє найвищі вимоги
- Надзвичайно висока стійкість до подряпин завдяки керамічним добавкам
- Універсальне застосування на різних покриттях
- Відповідає всім вимогам стандарту ÖNORM C2354:2009 для найвищого класу зносостійкості

Сфера застосування:

Призначений для паркету, підлогових покриттів із деревини, а також лінолеуму та ПВХ-покриттів. Досягає коефіцієнта тертя ковзання для спортивних покриттів згідно зі стандартом DIN 18032. Приватні та легкі комерційні приміщення, наприклад житлові приміщення, офіси, кафе та магазини. Протиковзні властивості згідно зі стандартом DIN EN 16165:2021-12, група оцінки R9.

DIN 18032
EN 14904
R9
6-10°

Будівельний продукт перевірений на емісії за принципами DIBt, Z-157.10-2

30/07/2026

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Навантаження

Житлова зона Комерційні Екстремальне

АРТ. №	Маса	Од.	Палета
11465	5 кг	2	96

Ступінь блиску, прибл.*	25
Сухий залишок	37 ±2%
В'язкість DIN 4	19 ±2 с
Зберігання і транспортування	Термін зберігання не менше 12 місяців. Зберігати за температури від +5 до +25°C. Під час транспортування мороз не спричиняє пошкодження.
GISCODE	W3/DD+
2004/42/ЄС	Гранично допустиме значення ЄС для продукту (кат. A/j): 140 г/л (2010). Цей продукт містить макс. 73 г/л летких органічних сполук (у суміші з затверджувачем).

* Ступінь блиску виміряно під кутом 60° на склі; значення орієнтовні та залежать від товщини шару

ВКАЗІВКИ ЩОДО НАНЕСЕННЯ

- Струсити ємність з лаком, додати затверджувач у співвідношенні 10:1 і ретельно збовтати. Якщо лак і затверджувач змішуються частково, для зважування використовуйте мірну ємність LOBA Messbecher. Після змішування компонентів продукт можна використовувати протягом 2 годин.
- Поверхня має бути належним чином відшліфована. Підлога повинна бути сухою та не містити старих покриттів, оливи, жиру, воску, силікону, шліфувального пилу та інших забруднень.
- Оптимальні умови нанесення: температура в приміщенні +15...+25°C, температура підлоги +15...+22°C, відносна вологість повітря 40-75%, температура матеріалу +18...+25°C, макс. вологість деревини 12%. Робочі приміщення повинні достатньо вентилюватися.
- Щоб запобігти пошкодженню паркету під час обробки, слід орієнтуватися на середньорічні показники мікроклімату в приміщенні.
- Для зниження ризику надмірного тиску набухання рекомендується наносити не більше 2 шарів на день.
- Не виливати матеріал безпосередньо на підлогу - використовувати відро для лаку LOBATOOL.
- Добре збовтати ємність із продуктом.
- Дотримуватися загальних і спеціальних для цього продукту правил техніки безпеки. Детальну інформацію щодо коду GISCODE див. в інструкціях на www.wingis-online.
- Цей продукт є складовою частиною 'Connected Systems' компаній LOBA і Wakol. Дозволені комбінації з паркетними клеями Wakol наведені в 'Connected Systems Matrix': www.loba.de/connected-systems

РОЗБАВЛЮВАЧІ

Продукт повністю готовий до застосування і не повинен розбавлятися!

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ / ВИТРАТА МАТЕРІАЛУ

Валик для лаку LOBA Lackwalze Deluxe 120 або LOBA Lackwalze Microfaser 100-120 або LOBA FiberTech / 100-120 мл(г)/м² = 8-10 м²/л(кг).

ПРОМІЖНЕ ШЛІФУВАННЯ

Протягом 24 годин лак можна наносити без проміжного шліфування; після цього часу - лише з проміжним шліфуванням. Проміжне шліфування перед нанесенням останнього шару може візуально покращити кінцевий результат.

Використовуйте перфорований пад LOBASAND зернистістю 120 або вище, альтернативно - шліфувальну сітку LOBASAND зернистістю 120 або вище. Перед нанесенням лаку ретельно видаліть пил.

ВКАЗІВКИ ЩОДО НАНЕСЕННЯ

ЧАС ВИСИХАННЯ

- Обережно ходити по покриттю, виконувати проміжне шліфування та наносити наступний шар лаку можна не раніше ніж через 4 години.
- Повне навантаження - через 12 годин.
- Перший догляд і нанесення захисного покриття - через 3 дні.
- За потреби для захисту покриття можна використовувати підкладку LOBA Cover 400; деталі див. у технічній інформації про продукт.
- Час висихання наведено за температури +20°C і відносної вологості повітря 50%.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТОВКИ:

Для зменшення ефекту склеювання крайок і утворення напливів, а також для створення бар'єра для речовин, що містяться у деревині, наприклад в екзотичних породах.

- EasyPrime
- VivaPrime
- 2K Intensive
- PrimaSeal Plus (містить розчинники)

ДОБАВКИ

Сферу застосування, властивості та зовнішній вигляд можна розширити завдяки комбінації з добавками LOBA. Можливі комбінації, докладну інформацію про застосування та час висихання див. у відповідній технічній інформації про добавки.

НАНЕСЕННЯ НА ПАРКЕТ І ПІДЛОГОВІ ПОКРИТТЯ З ДЕРЕВИНИ:

- Належним чином підготувати покриття та нанести ґрунтовку.
- Висушити ґрунтовку згідно з її технічною інформацією.
- Нанести лак валиком.
- Висушити.
- Виконати проміжне шліфування.
- Нанести валиком другий шар лаку.

НАНЕСЕННЯ НА КОРКОВІ ПОКРИТТЯ:

Наносити лак лише після повного затвердіння клею.

Необроблена натуральна пробка:

- Нанести валиком три шари лаку.
- Після нанесення першого шару сушити протягом ночі (знижує ризик набухання грануляту).
- Виконати проміжне шліфування перед нанесенням останнього шару.

Пробка із заводським покриттям

Дотримуватися вказівок постачальника коркових покриттів. Якщо пробку можна покривати лаком, необхідно виконати проміжне шліфування та нанести валиком від одного до двох шарів лаку.

РЕСТАВРАЦІЯ / НАНЕСЕННЯ ЛАКУ НА СТАРІ ШАРИ

Генеральне очищення засобом LOBA CareRemover. Необхідна обробка поверхні однодисковою машиною із зеленим падом LOBA special-Pad. Старі шари засобів для догляду потрібно повністю видалити, оскільки навіть найменші залишки погіршують адгезію лаку. Протерти поверхню чистою водою (нейтралізувати). Після висихання виконати проміжне шліфування. Нанести валиком один-два шари лаку.

ПОРАДИ ЩОДО КОЛЬОРОВИХ ПОЄДНАНЬ

Для освітлення / ефекту білизни на світлих основах рекомендується додати LOBA Whitener згідно з технічною інформацією до продукту. Щоб зменшити кольорову реакцію з танінами, на необроблену пробку перший шар лаку слід наносити без фарбувальної добавки, після чого висушити покриття протягом ночі.

Для підсилення інтенсивності кольору натуральної коркової підлоги, а також коричневих і червонуватих тонів пофарбованих коркових поверхонь рекомендується додавати LOBA Amberizer згідно з технічною інформацією до продукту.

ЛІНОЛЕУМ І ПВХ:

Виконати генеральне очищення засобом LOBA CareRemover згідно з технічною інформацією. Потрібна обробка однодисковою машиною зі спеціальним зеленим падом LOBASAND Spezial-Pad. Старі шари засобів для догляду необхідно повністю видалити, оскільки навіть незначні залишки перешкоджають адгезії лаку. Протерти чистою водою (нейтралізація) і висушити. На покриттях із заводським лакуванням після генерального очищення виконати матування падом для тонкого шліфування LOBA (1 пада достатньо приблизно на 20 м²). Нанести валиком один шар лаку.

м. Київ, вул. Жилянська, 54 | +380931700851 | info@svitparketu.com.ua | https://svitparketu.com.ua/

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Очищення робочих інструментів:

Одразу після роботи очистити інструменти водою.

Протипожежні властивості:

Системи з утворенням шару:

Для виконання критеріїв допуску DIBt і досягнення класу вогнестійкості Cfl-s1 згідно зі стандартом DIN EN 14342, таблиця 1, товщина сухого шару повинна становити максимум 100 мкм для лакових покриттів і максимум 50 мкм для покриттів оливою з твердим воском.

Системи без утворення плівки:

Для досягнення класу вогнестійкості Cfl-s1 згідно зі стандартом DIN EN 14342, таблиця 1, потрібно дотримуватися кількості нанесеного матеріалу від 20 до 60 г/м².

Час висихання:

Час висихання наведено за температури +20°C, відносної вологості повітря 50% та ретельного провітрювання робочих приміщень без протягів. Нижчі температури, висока вологість і погана вентиляція збільшують час висихання. До повного висихання не проводити вологе прибирання і не укладати на паркет килими. Для захисту поверхні до повного висихання використовувати LOBA Cover 400; правила застосування наведені у відповідному технічному листі.

Проміжне шліфування:

Під час нанесення кількох шарів лаку для забезпечення необхідної адгезії між шарами протягом 24 годин можна працювати без проміжного шліфування; після цього наступні шари наносять лише з проміжним шліфуванням. Проміжне шліфування перед останнім шаром робить поверхню рівномірнішою. Після шліфування пил необхідно ретельно видалити.

Використання ґрунтовки або лаку:

Застосування ґрунтовки підвищує надійність паркетних робіт і забезпечує рівну поверхню без напливів та смуг незалежно від породи деревини. Додаткову інформацію див. у таблиці порід деревини в актуальному каталозі продукції LOBA.

Склеювання крайок:

Лаки на водній основі зазвичай мають тенденцію до склеювання крайок паркетних елементів. Щоб запобігти появі щілин, спричинених склеюванням крайок, необхідно: застосовувати міцне на зсув або твердо-еластичне приклеювання паркетних елементів, ретельно шпаклювати щілини, використовувати відповідну ґрунтовку, наприклад LOBA EasyPrime, обробляти воском шпунтове з'єднання паркетної дошки перед укладанням і підтримувати стабільні кліматичні умови в приміщенні, особливо відносну вологість повітря. Рекомендується детально консультувати клієнтів.

Особливо схильні до склеювання крайок старі підлоги з пошкодженим або нестабільним клеєм, паркет на еластичному клеї або з кріпленням цвяхами, масивна дошка, торцевий та індустріальний паркет, елементи з паралельним укладанням, паркет на підлогах з підігрівом, а також гідрофобні породи деревини, наприклад бук і клен.

Взаємодія:

Матеріали, що містять пластифікатори, наприклад підкладки килимів, меблеві ніжки, коліщатка стільців, еластичні паркетні та монтажні клеї, можуть спричинити розм'якшення і зміну кольору покриття. Залишки клею та забруднення у щілинах можуть погіршувати тактильні й оптичні характеристики. Фарби для волосся, гумові шини автомобілів, велосипедів тощо можуть спричинити тривалі незворотні зміни кольору поверхні.

Connected Systems:

Продукти, перевірені на сумісність у системі Connected Systems, оптимізовані так, щоб за належного застосування не виникало потемніння, спричиненого хімічною взаємодією між лаком і клеєм.

Інформація в цьому документі, а також подальші вказівки й рекомендації для фахівців з нанесення продуктів ґрунтуються на досвіді LOBA і розраховані на стандартні умови використання. Оскільки способи застосування та умови роботи можуть відрізнятися, користувач не звільняється від необхідності власних випробувань і технічної консультації фахівців LOBA. Слід дотримуватися рекомендацій виробників підлогових покриттів і чинних норм та стандартів. Гарантія і відповідальність регулюються виключно Загальними умовами укладення угод і не доповнюються цією інформацією або консультаціями. З моменту публікації нової технічної інформації всі попередні видання втрачають чинність.

Слова та символи, позначені знаком ®, зареєстровані в Німеччині та охороняються правом на фірмовий або товарний знак.

30/07/2026