

EasyFinish

Матовий



ЛАКОВЕ ПОКРИТТЯ



Мільйони разів підтверджена якість

1-компонентний паркетний лак на водній основі з ефектом 2-компонентної системи. Для високих навантажень. Лак, що чудово зарекомендував себе на мільйонах м² поверхонь, за своєю стійкістю можна порівняти з двокомпонентними продуктами. Еластичний, має добру стійкість до дії хімікатів і стирання.

- Простота однокомпонентної системи 1K у поєднанні з ефективністю двокомпонентної системи 2K
- Відмінні властивості під час нанесення - простота та надійність, без утворення напливів
- Може застосовуватися практично на всіх породах деревини, а також на корку
- Тривала краса - висока стійкість до механічного зношування та побутової хімії
- Відповідає всім вимогам стандарту ÖNORM C2354:2009 для найвищого класу зносостійкості

Сфера застосування:
Призначений для паркету та підлогових покриттів із деревини й корку.



Характеристики продукту

Житлова зона

Комерційні приміщення

Екстремальне навантаження

АПТ. №			
	1 л	12	480
11517	5 л	4	128
	10 л	-	60

Ступінь глянцею приблизно* 21

Сухий залишок 32 ±2%
В'язкість DIN 4 23 ±2s

Зберігання і транспортування
Термін зберігання не менше 18 місяців.
Зберігати за температури від +5 до +25°C. Під час транспортування пошкодження від морозу не очікується.

GISCODE W3+

2004/42/ЄС
Гранично допустиме значення відповідно до вимог ЄС для продукту (кат. A/i): 140 г/л (2010). Цей продукт містить макс. 80 г/л летких органічних сполук.

*Ступінь глянцею виміряно під кутом 60° на склі. Він залежить від товщини шару та кліматичних умов (температури, відносної вологості повітря) під час висихання. Тому наведені значення є орієнтовними.

Вказівки щодо нанесення

• Поверхня має бути належним чином відшліфована. Підлога повинна бути сухою та не містити старих покриттів, олії, жиру, воску, силікону, шліфувального пилу й інших забруднень.

• Оптимальні умови для нанесення: температура в приміщенні від +15°C до +25°C, температура підлоги від +15°C до +22°C, відносна вологість повітря 40% до 75%, температура матеріалу від +18°C до +25°C, макс. вологість деревини 12%, робочі приміщення мають бути достатньо вентильованими.

• Щоб запобігти пошкодженню паркету під час обробки, слід орієнтуватися на середньорічні показники мікроклімату в приміщенні.

• Для зниження ризику надмірного тиску набухання рекомендуємо наносити не більше 2 шарів на день.

• Не виливати матеріал на підлогу, використовувати відро для лаку LOBATOOL.

• Добре струсити ємність із продуктом.

• Дотримуватися загальних і спеціально зазначених для цього продукту правил техніки безпеки. Детальну інформацію щодо коду GISCODE див. у вказівках з експлуатації на сайті www.wingis-online.

• Цей продукт є складовою частиною «Connected Systems» компаній LOBA і Wakol. Допустимі комбінації з паркетними клеями Wakol див. у «Connected Systems Matrix»: www.loba.de/connected-systems

РОЗРІДЖУВАЧІ

Продукт повністю готовий до застосування і не потребує розведення!

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ / ВИТРАТА МАТЕРІАЛУ

Валик для лаку LOBA Lackwalze Deluxe 120 або LOBA Lackwalze Microfaser 100-120 або LOBA FiberTech / 100-120 мл(г)/м² = 8-10 м²/л(кг).

ПРОМІЖНЕ ШЛІФУВАННЯ

Протягом 24 годин лак можна наносити без проміжного шліфування - після цього часу тільки з проміжним шліфуванням. Проміжне шліфування перед нанесенням останнього шару може візуально покращити кінцевий результат. Використовувати перфорований паd LOBASAND зернистістю 120 або вище, як альтернативу - шліфувальну сітку LOBASAND зернистістю 120 або вище. Перед нанесенням лаку ретельно видалити пил.

ЧАС ВИСИХАННЯ

- Обережно ходити по покриттю, виконувати проміжне шліфування та наносити лак можна не раніше ніж через 4 години.
- Легке навантаження - через 24 години.
- Повне навантаження, вологе прибирання, укладання килимів і встановлення меблів - через 5 днів.
- За потреби для захисту покриття можна використовувати LOBA Cover 400; подробиці див. у технічній інформації про продукт.
- Час висихання вказано за температури +20°C і відносної вологості повітря від 50%.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ҐРУНТОВКУ:

Для зменшення ефекту склеювання крайок і утворення наплівів, а також для створення бар'єра для речовин, що містяться в деревині, наприклад в екзотичних породах.

- EasyPrime
- VivaPrime
- 2K Intensive
- PrimaSeal Plus (містить розчинники)

Добавки

Сферу застосування, властивості та зовнішній вигляд можна розширити завдяки поєднанню з добавками LOBA. Можливі комбінації, детальну інформацію щодо застосування та час висихання див. у відповідній технічній інформації про добавки.

НАНЕСЕННЯ НА ПАРКЕТ І ПІДЛОГОВІ ПОКРИТТЯ З ДЕРЕВИНИ:

- Належним чином підготувати покриття та нанести ґрунтовку.
- Висихання ґрунтовки - згідно з технічною інформацією про ґрунтовку.
- Нанести лак валиком.
- Висихання.
- Проміжне шліфування.
- Нанести валиком другий шар лаку.

НАНЕСЕННЯ НА КОРКОВІ ПОКРИТТЯ:

Наносити лак тільки після повного затвердіння клею.

Необроблений натуральний корок:

- Нанести валиком три шари лаку.
- Після нанесення першого шару залишити висихати на ніч (знижує ризик набухання грануляту).
- Проміжне шліфування перед нанесенням останнього шару.

Не рекомендується наносити свіжий лак поверх старих покриттів і коркових покриттів, попередньо оброблених у заводських умовах; для цього можна використовувати LOBA 2K Duo, докладніше див. у технічній інформації.

Вказівки щодо нанесення

Поради щодо кольорових поєднань

Для освітлення / ефекту білизни на світлих основах рекомендуємо додати LOBA Whitener відповідно до технічної інформації про продукт. Щоб зменшити кольорову реакцію з танінами, на необроблений корок слід нанести перший шар лаку у вихідному вигляді без барвної добавки.

Після цього покриття необхідно висушити протягом ночі. Для посилення інтенсивності кольору натуральної коркової підлоги, а також коричневих і червонуватих тонів забарвлених коркових поверхонь рекомендуємо додавати LOBA Amberizer відповідно до технічної інформації про продукт.

Загальні вказівки

Очищення робочих інструментів: Одразу після роботи очистити інструменти водою.

Протипожежні властивості:

Системи з утворенням шарів:

Для виконання критеріїв допуску DIBt і досягнення класу вогнестійкості Cfl-s1 відповідно до DIN EN 14342, таблиця 1, товщина сухого шару має становити макс. 100 мкм для лакових покриттів і макс. 50 мкм для покриттів олією з твердим воском.

Системи без утворення плівки:

Для досягнення класу вогнестійкості Cfl-s1 згідно з DIN EN 14342, таблиця 1, слід дотримуватися кількості нанесеного матеріалу від 20 до 60 г/м².

Час висихання: Час висихання вказано за температури +20°C і відносної вологості повітря від 50%, а також за ретельного провітрювання робочих приміщень без протягів. Нижчі температури, висока вологість і погана вентиляція подовжують час висихання. До повного висихання не проводити вологе прибирання поверхні та не укладати на паркет килими. Для захисту поверхні до повного висихання використовувати LOBA Cover 400. Дані щодо застосування наведені у відповідному листі технічної інформації.

Проміжне шліфування: Під час нанесення кількох шарів лаку для забезпечення необхідної адгезії між шарами протягом 24 годин можна працювати без проміжного шліфування; після цього наступні шари наносять тільки з проміжним шліфуванням. Проміжне шліфування перед останнім шаром робить поверхню більш рівномірною. Після шліфування ретельно видалити пил.

Використання ґрунтовки або лаку: Застосування ґрунтовки підвищує надійність паркетних робіт і забезпечує рівну поверхню без напливів і смуг незалежно від породи деревини. Додаткову інформацію див. у таблиці порід деревини в актуальному каталозі продукції LOBA.

Склеювання крайок: Лаки на водній основі, як правило, мають схильність до склеювання крайок паркетних елементів. Щоб запобігти появі щілин, спричинених склеюванням крайок, необхідно вжити таких заходів: міцне на зсув або твердо-еластичне приклеювання паркетних елементів, ретельне шпаклювання щілин, використання відповідної ґрунтовки, наприклад LOBA EasyPrime, обробка шпунтового з'єднання паркетної дошки воском перед укладанням, підтримання постійних кліматичних умов у приміщенні, особливо відносної вологості повітря. Рекомендується детальне консультування клієнтів. Особливо схильні до склеювання крайок старі підлоги з пошкодженням, нестабільним клеєм, паркет на еластичному клеї або з кріпленням цвяхами, масивна дошка, торцевий та індустріальний паркет, а також паркетні елементи з паралельним укладанням, паркет на підлогах з підігрівом, гідрофобні породи деревини, наприклад бук, клен.

Взаємодія: Матеріали, що містять пластифікатори, наприклад підкладки килимів, меблеві ніжки, коліщата стільців, еластичні паркетні та монтажні клеї, можуть спричинити розм'якшення та зміну кольору покриття. Залишки клею та забруднення в щілинах можуть погіршити тактильні й оптичні характеристики покриття. Вплив фарб для волосся, гумових шин автомобілів, велосипедів тощо може призвести до тривалих, незворотних змін кольору поверхні.

Connected Systems: Продукти, перевірені на сумісність у межах Connected Systems, оптимізовані так, що за правильного застосування не відбувається потемніння, зумовленого хімічною взаємодією між лаком і клеєм.

Загальні вказівки

Інформація, що міститься в цьому документі, а також усі подальші вказівки та рекомендації, які ми надаємо спеціалістам із нанесення продуктів, ґрунтуються на нашому досвіді та розраховані на стандартні умови застосування. Оскільки можливості використання й умови роботи з матеріалами можуть відрізнятися, це не звільняє споживача від проведення власних випробувань і отримання технічної консультації від спеціалістів технічного відділу компанії LOBA. Необхідно дотримуватися рекомендацій виробників підлогових покриттів і чинних норм та стандартів. Наша гарантія та відповідальність регулюються виключно Загальними умовами укладання угод і не доповнюються ні цією інформацією, ні нашою консультацією. З моменту публікації нової технічної інформації всі попередні видання втрачають чинність.

Слова та символи, позначені знаком ®, зареєстровані в Німеччині та захищені правом на охорону фірмового або товарного знака.