

STAUF

seit 1828



STAUF КЛЕЙ ХОЛОДНОГО ТВЕРДНЕННЯ L

ПВА-клей для дерева, група навантаження D3 згідно з DIN EN 204



GISCODE
D I

A+


Технічний паспорт

Номер продукту	121200
Особливі властивості	✓ водостійке приклеювання ✓ швидко схоплюється
Відповідні основи	✓ м'які, тверді та екзотичні породи деревини
Властивості продукту	✓ готовий до застосування ✓ висока кінцева міцність зчеплення ✓ стійкий до холодної води ✓ короткий час витримки під тиском ✓ застосування майже без зміни кольору
Колір	✓ білий
Витрата на м²	✓ ламінат: близько 15 г; ДСП: близько 30 г
Час укладання	✓ 9 хвилин при 20 °C
Допустиме навантаження	✓ через 24 години
Кліматичні умови у приміщенні для застосування	✓ температура не нижче 18 °C, відносна вологість повітря до 75%, максимальна - 65%
Умови зберігання	✓ берегти від морозу ✓ у сухому місці ✓ зберігати у прохолодному місці
Термін зберігання	✓ 24 місяці
GISCODE	✓ D1
Доступний розмір упаковки	✓ 750 г - пластмасова пляшка


СВІТ ПАРКЕТУ

м. Київ, вул. Жилиняська, 54 | +380931700851 | info@svitparketu.com.ua | svitparketu.com.ua

ЗАСТОСУВАННЯ



Застосування для ламінатних підлогових покриттів: нанести клей на верхній бік гребеня вже укладеного елемента та на нижню бічну стінку паза елемента, що приєднується, з поздовжнього і торцевого боку. Елементи щільно стиснути так, щоб клей виступив зі стику по всій довжині. Клей, що виступив, видалити вологою ганчіркою. Оптимальні умови нанесення: температура 18-25 °С, температура основи 15-23 °С (для підлоги з підігрівом 18-22 °С) та відносна вологість повітря нижче 65% - до повного тужавіння клею.



ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Наведені вище відомості відповідають поточному рівню розвитку та практичному досвіду. Вони мають слугувати лише допомогою під час вибору продуктів і не є обов'язковими, оскільки виробник не може впливати на укладання, а умови укладання відрізняються залежно від об'єкта. Тому претензії на підставі цієї інформації виключаються. Те саме стосується безкоштовних і необов'язкових комерційних та технічних консультацій. Замовник і виконавці мають самостійно переконатися у придатності продукту для передбачуваного застосування шляхом проведення достатніх власних випробувань. Із появою цих вказівок уся попередня технічна інформація (паспорти, рекомендації з укладання та інші вказівки для аналогічних цілей) втрачає чинність.